



**ECKO TECH**

2, rue de la Noue Guimante – ZI de la Courtilière – 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Tel : 01.64.30.92.47 – Fax : 01.64.30.81.92

[www.eckotech.fr](http://www.eckotech.fr) – [info@eckotech.fr](mailto:info@eckotech.fr)

## FICHE TECHNIQUE MOUSSE INSONORISANTE

**MOUSSE ALVEOLEE REF. 910 - EP. 30 mm - 0m50 x1m**  
**REF. 911 - EP. 50 mm - 0m50 x 1m**

Tenue température : - 20 à + 90° C

Résistance compression à 40 % : 4 kpa

Résistance rupture : 100 kpa

Allongement rupture : 150 %

### Performances acoustiques

